

LE 555 Profi parketta ragasztó

(PROFI- PARKETTKLEBSTOFF LE 555)



- > vízmentes
- > széles felhasználási területű
- > oldószertartalmú

Terméktulajdonságok

Oldószeres, vízszegény, gyorskötésű műgyanta ragasztó.

Alkalmazhatóság

Beltéri felhasználásra, csaphornyos, ipari, kész és mozaik parketta ragasztására. Padlófűtésre megfelelő.

Termékadatok

Kiszerelés:

20 kg vödör 27 vödör / 540 kg / raklap
8 kg vödör 70 vödör / 560 kg / raklap

Tárolás:

+5°C felett, jól lezárt, bontatlan, eredeti csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet	kb. 0,7 - 1,1 kg/m ² , alapfelülettől és parketta mérettől függően
Sűrűség	1,37 g/cm ³
Fektetési idő	kb. 10 - 15 perc
Végzilárdság	kb. 72 óra múlva
Ideális feldolg. hőmérséklet	+16°C - +22°C között

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

B 3, PK jelű fogazott glettvás

Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól, leválasztó anyagtól, laza részekről mentesnek kell lennie, és az ÖNORM B 2236/1 és B 2232 előírásainak meg kell felelnie.

Megfelel:

Cementesztrichre, faforgácslapokra, anhidritesztrichre,

Nem megfelelő:

Műanyagra, fémre, víztaszító alapfelületekre.

Előkészítés:

Az alapfelületnek meg kell felelni a parketta ragasztásra vonatkozó előírásoknak, ellenkező esetben alapozással, kiegyenlítéssel kell a felületet előkészíteni. Ajánlott az előkészítést MUREXIN anyagokkal végezni. A fektetendő parkettának és az alapfelületnek a hőmérséklete azonos kell legyen (ideális: +16 °C- +22 °C)

Labilis vagy nem kellőképpen hordképes, esetleg régi ragasztó maradványos alapfelületet meg kell csiszolni, fölmarni vagy golyószórni.

Padlófűtés esetén alapozás szükséges:

Murexin L 3 Mélyalpozó vagy oder D7 Alapozóval. Ha az alapfelület erősen szívóképes, ugyancsak javasoljuk az alapozók használatát.

Egyenetlen vagy nem megfelelő magasságú aljzatoknál min. 3 mm vastagságban megfelelő MUREXIN aljzatkiegyenlítő alkalmazása szükséges. A kiegyenlített felületeket durva csiszolópapírral alaposan át kell átciszolni

Feldolgozás:

A ragasztó anyagot megfelelően durva fogazású glettvással teljes felületen felhordani. A fektetési idő 10-15 perc, ezért nem szabad nagyobb felületet ragasztóanyaggal előre bekenni, mint amennyit a fektetési időn belül le tudunk parkettázni. A parkettalapokat enyhe csúsztatással kell a felületre helyezni és rá kell kopogtatni, hogy a parketta hátoldala teljes felületen a ragasztóanyagba tapadjon. A csiszolást legkorábban 72 óra múlva lehet elvégezni.

Melegburkolat ragasztási rendszer

A ragasztó kötési és fektetési ideje valamint a teljes száradás erősen függ a hőmérséklettől, magasabb hőmérsékleten lerövidül, alacsonyabb hőmérsékleten meghosszabbodik.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibákezelés kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.