

D1 Alapozó

(Voranstrich D1)

- > oldószermentes
- > nagyon kiadós
- > jó pormegkötő képességű



Terméktulajdonságok

Oldószer mentes, gyenge szagú műgyanta-diszperziós alapozó.

Alkalmazhatóság

Falon és aljzaton is alkalmazható, szívóképes alapfelületek (cementesztrich, nyersbeton), cementbázisú kiegyenlítő anyagok, aljzatkiegyenlítők alapozására. Anhydritesztrich esetén, páraáteresztő burkolatok ragasztásakor a diszperziós ragasztók alapozója lehet. Padlófűtésre és székgyörgő terhelésre is megfelelő.

Termékadatok

Csomagolás:

200 liter hordó	2 hordó / 400 kg raklaponként
10 kg kanna	42 kanna / 420 kg raklaponként
5 kg kanna	84 kanna / 420 kg raklaponként
1 kg flakon	400 flakon / 400 kg raklaponként

Tárolás: +5°C fölött, jól lezárt eredeti csomagolásban, kb. 12 hónapig tárolható

Műszaki adatok

Anyagigény	kb. 70 g/m ²
Sűrűség	1,0 g/cm ³
Száradási idő szívóképes felületnél	2-3 óra
Száradási idő nedvességre érzékeny felületnél	1-2 nap
Optimális feldolgozási hőmérséklet	+16°C - +22°C között

Bedolgozás

Ajánlott szerszám:

Finom pórusú habszivacs henger, rövid szűrű velúrhenger, gumisimító, ecset

Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól, leválasztó anyagtól, laza részekről mentesnek kell lennie, és az ÖNORM B 2236/1 és a B 2232 előírásainak meg kell felelnie.

Alkalmas

Minden építkezéseken előforduló szokásos ásványi alapfelületeken.

Nem alkalmas

Fa, fém, műanyag, üveg és víztaszító alapfelületre

Előkészítés:

A teljes alapfelületet alaposan meg kell tisztítani, a málló külső részeket le kell csiszolni és/vagy kefélni, majd fel kell porszívózni.

Feldolgozás:

A megfelelő szerszámmal egyenletesen kell felhordani az alapfelületre. A tócsaképződést feltétlenül el kell kerülni! Az erősen szívóképes aljzatoknál ill. melegben a D1 vízzel 1:1 arányban hígítható az első rétegnél, a második réteget hígítatlanul kell felhordani.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

6010-00/01 D1 Alapozó, gültig ab: 24.7.2007, IKA, 1

Melegburkolat ragasztási rendszer

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az előadási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibákelhárítók kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul felülnövelni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

6010-00/01 D1 Alapozó, gültig ab: 24.7.2007, IKA, 2